

頁	旧						新							
P.11	解説表 2.1.1 繊維シートの公称値						解説表 2.1.1 繊維シートの公称値							
	繊維シート の種類	引張強度 (N/mm <sup>2</sup> )	ヤング係数 (kN/mm <sup>2</sup> )	伸度 (%)	比重 (g/cm <sup>3</sup> )	保証耐力 (kN/m)	厚さ (mm)	繊維シート の種類	引張強度 (N/mm <sup>2</sup> )	ヤング係数 (kN/mm <sup>2</sup> )	伸度 (%)	比重 (g/cm <sup>3</sup> )	保証耐力 (kN/m)	厚さ (mm)
	アラミド1	2100以上	118±15	1.8	1.45	400	0.193	アラミド1	2100以上	118±15	1.8	1.45	400	0.193
						600	0.286						600	0.286
						900	0.430						900	0.430
						1200	0.572						1200	0.572
	アラミド2	2400以上	78±15	3	1.39	400	0.169	アラミド2	2400以上	78±15	3	1.39	400	0.169
						600	0.252						600	0.252
						900	0.378						900	0.378
						1200	0.504						1200	0.504
	PET	740以上	10±1	7%以上	1.38	600	0.841	PET	740以上	10±1	7%以上	1.38	600	0.841
	PEN	790以上	15±2	5%以上	1.36	600	0.848	PEN	790以上	15±2	5%以上	1.36	600	0.848
													900	1.262
													900	1.272